

Beschreibung:

PAROC BLT 7 ist ein nicht brennbarer Kerndämmstoff aus Steinwolle.

Anwendung:

PAROC BLT 7 ist für Neu- und Altbauten geeignet. Die Kerndämmung wird maschinell mit Luftdruck in die Hohlchicht eingeblasen. Hierzu werden kleine Bohrungen (ca. 25mm) in die Vormauerschale gebohrt. PAROC BLT 7 kann ab einer Luftschichtdicke von ca. 50mm verarbeitet werden.



Einschränkungen:

PAROC BLT 7 darf nur bei diffusionsoffenen Mauerwerken (Klinker, Verblender, Backstein) und Putzfassaden eingesetzt werden. Eine Verwendung bei dampfdichten Fassaden mit diffusionsdichten Anstrichen oder Putzen ist nicht zulässig.

Eigenschaften:

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit
Einbaurohdichte
nicht brennbar
Schmelzpunkt
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl

0,038 W/m*K
ca. 65 kg/m³
gemäß Baustoffklasse A1
über 1000°C
1μ

Verpackungseinheiten:

Gewicht pro Verpackungssack
Säcke pro Palette
Gewicht pro Palette

15 kg
60 Stück
900 kg

Zulassung:

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

Z-23.12-1164

Autorisierung:

PAROC BLT 7 darf nur von geschulten und zertifizierten ECOFIBRE-Fachbetrieben verarbeitet werden. Bei der Verarbeitung sind die Herstellervorgaben und die durch das Deutsche Institut für Bautechnik in der Zulassung beschriebenen Vorschriften einzuhalten.

Artikelnummer:

Art.Nr. 100 202

ECOFIBRE Dämmstoffe GmbH

Hastedter Heerstraße 283
28207 Bremen
Tel.: 0421 / 684 686 70
Fax: 0421 / 684 686 69

info@ecofibre.de
<http://www.ecofibre.de>
<http://www.facebook.com/ecofibre.de>
https://twitter.com/ECOFIBRE_DE

